



## WAND- UND BODENGESTALTUNG

# NSTA Naturstein-Teppich Abdichtung

Dichtungsmörtel und Haftbrücke für quick-mix NST Naturstein-Teppich



### EIGENSCHAFTEN

- leichte Verarbeitung

### ANWENDUNGEN

- geeignet für Feucht- und Nassräume
- Haftbrücke bei nichtsaugenden Untergründen
- für Wand und Boden
- für innen und außen

### UNTERGRUND

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, staubfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen, Trennmitteln, Ausblühungen und Sinterschichten sein.

Bei nichtsaugenden Untergründen (z. B. Fliesen, glatt geschalter Beton) quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung mit der Glättkelle knirsch auf den Untergrund aufziehen (aufkratzen), wodurch ein hoher Haftverbund erzielt wird. Stark saugende Untergründe zuvor vornässen. Unebene Untergründe zuvor ausgleichen.

### VERARBEITUNG

Der Auftrag als Abdichtung erfolgt in 2 Lagen mit Quast oder Glättkelle. Nachdem die 1. Lage aufgetragen ist, ist eine Trockenzeit von mindestens 8 Stunden einzuhalten. Die Gesamtschichtdicke darf 2 mm nicht unterschreiten.

Die Abdichtung ca. 2 bis 3 Tage durchtrocknen lassen bevor quick-mix Naturstein-Teppich aufgetragen wird. Das frische Material muss bis zur vollständigen Aushärtung vor Feuchtigkeit geschützt werden. Bei nichtsaugendem Untergrund quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung knirsch mit der Glättkelle aufkratzen (Kratzspachtelung), um eine Kontaktschicht herzustellen. Vor nachfolgender Schicht quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung muss die Kratzspachtelung komplett durchgetrocknet sein. Bis dahin vor Feuchtigkeit schützen.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser abwaschen.

### VERBRAUCH

Verbrauch: 6 kg für ca. 1,75 m<sup>2</sup>

### LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

### LIEFERFORM

- 6 kg/Beutel

### ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

### HINWEIS

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.



WAND- UND BODENGESTALTUNG

## NSTA Naturstein-Teppich Abdichtung

Dichtungsmörtel und Haftbrücke für quick-mix NST Naturstein-Teppich

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

22.12.2022

**NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240**

quick-mix ist eine Marke von Sievert  
Sievert Baustoffe SE & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de